



10801 Ray-Lawson, suite
300,
Anjou (Québec) H1J 1M5
Tel : 514 253 5553
Fax : 514 253 3302
www.cpcoinc.com
info@cpcoinc.com

Bulletin technique

Béton préfabriqué architectural (non structural)

Produits de béton sec – mélange sans affaissement

Compaction du mélange dans des moules rigides


Propriétés physique:

Résistance a la compression minimale :
35 Mpa @ 28 jours

Absorption d'eau:
<8%



Ciment :
Portland type GU
(Gris - Lafarge ou
Blanc - Fédéral white Cément



Agrégats :
Sable naturel de granulométrie fine

Couleurs :
Pigments interstar

Adjuvants :
controleur d'efflorescence+ plastifiant

Eau :
Potable

Tolérances :
+/- 1/8"



Texture/fini :
dry cast texture

*Pièces architecturale seulement, prévoir structure et renforts lors de l'installation (non fournis)
Systèmes d'attaches non fournis (a faire sur place par autres)*